

海南省农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

XZ25-2020

1 抽样

1.1 抽样型号或规格

应抽取同一类产品、同一批号的某一规格作为抽查样品。

1.2 抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1 在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品，采取随机抽样方法进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2 在企业成品库抽样时，拟被抽规格产品的抽样基数应不少于150公斤；在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与企业成品库抽样时相同。

1.2.3 随机抽取3卷膜，将每卷膜外层除去至少5米后，每卷膜各取一块，长度10米（或面积不少于10 m²），对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。

1.3 抽样注意事项

1.3.1 抽样时应明确薄膜种类和规格尺寸，并在抽样单的规格型号栏中注明。

1.3.2 抽取的样品应包装好，将封样单展开粘贴于已包装样品封口处，并由抽样人员和受检方代表在封样单上签名。

2 检验

2.1 检验依据

GB 4455-2006 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

2.2.1 农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目见表 1

表 1 农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	检测方法
1	宽度偏差	GB 4455-2006/6.1 或 GB/T 4455-2019/6.1	GB/T 6673-2001
2	厚度偏差	GB 4455-2006/6.2 或 GB/T 4455-2019/6.2	GB/T 6672-2001
3	拉伸强度	GB 4455-2006/6.5 或 GB/T 4455-2019/6.5	GB/T 1040.3-2006
4	断裂伸长率	GB 4455-2006/6.5	GB/T 1040.3-2006
5	直角撕裂强度	GB 4455-2006/6.5 或 GB/T 4455-2019/6.5	QB/T 1130-1991
6	透光率	GB 4455-2006/6.6 或 GB/T 4455-2019/6.7	GB/T 2410-1980 GB/T 2410-2008
7	雾度	GB 4455-2006/6.6 或 GB/T 4455-2019/6.7	GB/T 2410-1980 GB/T 2410-2008
8	流滴性能	GB 4455-2006/6.7 或 GB/T 4455-2019/6.8	GB 4455-2006 附录 A GB/T 4455-2019 附录 A

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	检测方法
备注	1、2020年7月1日前生产的棚膜执行GB 4455-2006标准，7月1日后生产的棚膜执行GB/T 4455-2019标准。 2、GB 4455-2006的透光率和雾度项目只考核透明型聚乙烯耐老化棚膜、透明型聚乙烯流滴耐老化棚膜产品，流滴性能项目只考核聚乙烯流滴耐老化棚膜产品。 3、GB/T 4455-2019的透光率和雾度项目只考核透明型耐老化棚膜、透明型流滴耐老化棚膜、散光型耐老化棚膜、散光型流滴耐老化棚膜和半透明型棚膜产品，流滴性能项目只考核流滴耐老化棚膜产品。 4、GB/T 4455-2019中不考核断裂伸长率。		

2.2.2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目见表2

表2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	检测方法标准
1	厚度和厚度偏差	GB 13735-2017/5.1	GB/T 6672-2001
2	拉伸负荷	GB 13735-2017/5.5	GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006
3	断裂标称应变	GB 13735-2017/5.5	GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006
4	直角撕裂负荷	GB 13735-2017/5.5	QB/T 1130-1991

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。